



GHIBLY SAND

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico



SCHEMA TECNICA

Revisione 0 del 28/04/2016

DESTINAZIONE

Per interno. Consigliato per ambienti dove si richiedono decorazioni raffinate e di prestigio.

PROPRIETA'

OTTIMA ADESIONE
OTTIMA COPERTURA
FACILITA' DI APPLICAZIONE
BASSISSIMO VOC
BUONA LAVABILITA'
STRAORDINARI EFFETTI CROMATICI

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l)

Pitture effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/l):220 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l

CONDIZIONI CONSIGLIATE DI SUPERFICIE E TEMPERATURA

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +10°C o superiori a +35°C ed umidità relativa ambiente superiore all' 80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con prova dello zolfanello o con igrometro Temperatura del supporto: min. +10°C - max +35°C. Evitare di applicare su superfici sfarinanti se non precedentemente trattate con fissativi tipo FIXODIL per esterni o Acrilan 3470 per interni.

ATTENZIONE: areare l'ambiente per evitare accumulo di umidità

ATTENZIONE: il massimo della lavabilità si ottiene dopo 7 - 10 gg dall'applicazione
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere , carteggiando o spazzolando, le eventuali efflorescenze presenti. In presenza di muffe trattare le superfici con detergenti e risananti antimuffa

RACCOMANDAZIONI

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Le applicazioni non si devono eseguire su muri esposti direttamente al sole o con condizioni di temperatura ambiente inferiori a + 5°C.

Le superfici trattate vanno protette dalla pioggia battente per le prime 24 h

Nei casi dubbi, in presenza di vecchie pitture sfarinanti o poco coese valutare la diluizione del fondo. Applicare il fondo fissativo su una piccola porzione di superficie e dopo almeno 12 ore eseguire il test di adesione

L'effetto cromatico dipende da più fattori.Potrà risultare diverso, caratterizzato da sfumature che dipendono dall'abilità e dalle caratteristiche del decoratore.È influenzato dalle caratteristiche di assorbimento della superficie e dalle condizioni ambientali che accompagnano le fasi di applicazione e di essiccazione della pittura



GHIBLY SAND

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico



SCHEMA TECNICA

Revisione 0 del 28/04/2016

CICLO APPLICATIVO

PARETI INTERNE MAI DIPINTE

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T= 20°C e U.R < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione.

Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti male ancorate, polvere e sporcizia.

Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con prova dello zolfanello o con igrometro.

Applicazione di fissativo all'acqua tipo ACRILAN 3470 . Applicare dopo almeno 8 ore Ghibly Sand scegliendo una delle seguenti modalità a seconda dell'effetto desiderato: EFFETTO PENNELLATO

Diluire STILEMA Ghibly Sand con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4 - 6 ore tra le due mani

EFFETTO PIOGGIA

Diluire STILEMA Ghibly Sand con acqua al 10-15% ed applicare con pennellata in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto

EFFETTO TEXTURE

Applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare STILEMA Ghibly Sand con un pennello tipo spalter, senza diluire, lisciando in orizzontale e verticale. Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA

Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Isolare tutta la superficie con fissativo a solvente tipo FIXODIL. Procedere con l'applicazione di 2 mani di MICROPRIMER diluito al 40-80% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. Procedere preventivamente ad una prova per verificare che la superficie non abbia riflessi lucidi dopo il trattamento. In tal caso aumentare la diluizione. Per ottimizzazione della copertura come fondo per effetti decorativi aggiungere 5% di pasta bianca MW83.

Applicare dopo almeno 8 ore Ghibly Sand scegliendo una delle modalità:

EFFETTO PENNELLATO

Diluire STILEMA Ghibly Sand con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4 - 6 ore tra le due mani.

EFFETTO PIOGGIA

Diluire STILEMA Ghibly Sand con acqua al 10-15% ed applicare con pennellata in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto.

EFFETTO TEXTURE

Applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare STILEMA Ghibly Sand con un pennello tipo spalter, senza diluire, lisciando in orizzontale e verticale. Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.



GHIBLY SAND

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico



SCHEMA TECNICA

Revisione 0 del 28/04/2016

CICLO APPLICATIVO

PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI

Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con SESTRICID. Livellare le imperfezioni con rasature successive di STUCOL. Dopo 8 h dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. Nei casi di supporti fortemente sfarinanti trattare il supporto con fissativo a solvente tipo FIXODIL altrimenti procedere con l'applicazione di 2 mani di MICROPRIMER diluito al 40-80% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto. Procedere preventivamente ad una prova per verificare che la superficie non abbia riflessi lucidi dopo il trattamento. In tal caso aumentare la diluizione. Per ottimizzazione della copertura come fondo per effetti decorativi aggiungere 5% di pasta bianca MW83. Applicare dopo almeno 8 ore GHIBLY SAND scegliendo una delle modalità:

EFFETTO PENNELLATO

Diluire STILEMA GHIBLY SAND con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4 - 6 ore tra le due mani.

EFFETTO PIOGGIA

Diluire STILEMA GHIBLY SAND con acqua al 10-15% ed applicare con pennellata in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto.

EFFETTO TEXTURE

Applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare STILEMA GHIBLY SAND con un pennello tipo spalter, senza diluire, lasciandolo in orizzontale e verticale. Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

Dati rilevabili a T=20°C e 60% umidità relativa

ASPETTO IN LATTA LEGANTE COLORE

Liquido, Tixotropico

Acrilico

TINTE DI CARTELLA GHIBLY SAND

Tinte realizzabili con sistema tintometrico MW2

UTILIZZO



Pennello



Spalter



GHIBLY SAND

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico



SCHEDA TECNICA

Revisione 0 del 28/04/2016

DILUENTE	Acqua		
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Acqua		
MODALITÀ APPLICAZIONE	PENNELLO		
	Diluyente (% Volume)	Acqua	10 - 15

DATI TECNICI	DENSITA' DI MASSA (kg/l)	1,02	
	CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME (%)	53	
	VISCOSITA' BROOKFIELD (cP)	-	
	BRILLANTEZZA (%)	-	Satinato
	SECCO AL TATTO (h)	1	
	SECCO IN PROFONDITA' (giorni)	24	
	SPESSORE DEL FILM SECCO (DFT) CONSIGLIATO (μm)	-	
	RESA TEORICA (mq^2/lt)	5 - 6	
	POLIMERIZZAZIONE COMPLETA - GIORNI	7 - 10	
	INTERVALLO SOVRAPPLICAZIONE (h)	6	
	TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE ($^{\circ}\text{C}$)	5	

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO (in luogo fresco e asciutto)

12 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore



GHIBLY SAND

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico



SCHEDA TECNICA

Revisione 0 del 28/04/2016

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO (°C) +5 ÷ +30

LATTAGGI 1 - 2,5 lt

Indicazioni di Sicurezza

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc, dei vecchi strati di pittura possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.

In Italia i DPR 303 e 547 riportano le norme da rispettare durante le operazioni applicative. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Il Centro assistenza SESTRIERE VERNICI Srl è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto impiego del prodotto.

Attenzione: il prodotto, potrebbe avere verso alcuni soggetti, particolarmente sensibili agli isotiazoloni, una lieve azione irritante, si consiglia pertanto di effettuare l'applicazione con i guanti ed occhiali protettivi e lavarsi bene le parti che potrebbero casualmente venire a contatto con la cute.